

Dental impression composition on functionalized polyethers

Patent number: DE19740234

Publication date: 1999-03-18

Inventor: WANKE ERICH DR (DE); ECKHARDT GUNTHER DR

(DE); LECHNER GUENTHER DR (DE); BISSINGER

PETER DR (DE); MIKULLA MARKUS DR (DE)

Applicant: ESPE DENTAL AG (DE)

Classification:


- International: A61K6/10


- European: A61K6/10


Application number: DE19971040234 19970912


Priority number(s): DE19971040234 19970912


Also published as:

 EP0901785 (A2)

 US6383279 (B1)

 JP11139921 (A)

 EP0901785 (A3)

 CN1134248C (C)

more >>

Report a data error here

Abstract not available for DE19740234

Abstract of corresponding document: **US6383279**

A dental impression composition comprises a polyether derivative functionalized via the hydroxyl groups of a polyether polyol with groups such as aziridine, epoxide and unsaturated substituents including (meth) acrylic, allyl, vinyl, vinyl ether or maleate groups, wherein the level of cyclic oligomeric polyethers is less than 5.0 weight percent.

Data supplied from the **esp@cenet** database - Worldwide



①9 BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND



DEUTSCHES
PATENT- UND
MARKENAMT

⑫ **Offenlegungsschrift**
⑩ **DE 197 40 234 A 1**

⑤① Int. Cl.⁶:
A 61 K 6/10

②① Aktenzeichen: 197 40 234.8
②② Anmeldetag: 12. 9. 97
④③ Offenlegungstag: 18. 3. 99

DE 197 40 234 A 1

⑦① Anmelder:
ESPE Dental AG, 82229 Seefeld, DE

⑦④ Vertreter:
Abitz & Partner, 81679 München

⑦② Erfinder:
Wanek, Erich, Dr., 86916 Kaufering, DE; Eckhardt,
Gunther, Dr., 82346 Andechs, DE; Lechner, Günther,
Dr., 82237 Wörthsee, DE; Bissinger, Peter, Dr., 86415
Mering, DE; Mikulla, Markus, Dr., 82346 Andechs,
DE

⑤⑥ Für die Beurteilung der Patentfähigkeit in Betracht
zu ziehende Druckschriften:

DE	32 46 654 A1
US	45 00 705
WO	96 13 538 A2

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

⑤④ Dentalmassen auf Polyetherbasis

⑤⑦ Die Erfindung betrifft Dentalmassen auf der Basis von
Polyetherderivaten, die einen Gehalt an cyclischen oligo-
meren Polyethern von weniger als 5,0 Gew.-% aufweisen
und bei hoher Abdruckschärfe eine sehr gute Entformbar-
keit besitzen.

DE 197 40 234 A 1

Beschreibung

Die Erfindung betrifft Dentalmassen auf der Basis von Polyetherderivaten, ihre Herstellung und ihre Verwendung als Abformmaterialien.

Die Herstellung von Polyetherderivaten und ihre Verwendung in Dentalmaterialien ist seit langem bekannt. So beschreibt beispielsweise die DE-C-17 45 810 die Herstellung von Formkörpern auf der Basis von Aziridino-Polyethern. In den Patentschriften DE-C-32 46 654, EP-A-0 421 371 und EP-A-0 110 429 ist die Verwendung von Aziridino-Polyethern in Polyetherabformmassen beschrieben. Lichthärtende Abformmaterialien auf der Grundlage von Polyether-Urethanacrylaten beschreibt die EP-A-0 460 478.

Die Abformung der konkreten Verhältnisse im Mund des Patienten mit Hilfe geeigneter Abformmassen ist die Voraussetzung zur Herstellung von paßgenauen Prothesen, Kronen und Brücken, Inlays und Onlays.

Von den bekannten Abformmassen zeichnen sich die auf Polyetherderivaten basierenden Massen durch ihren hydrophilen Charakter aus, was eine sehr hohe Präzision der Abdrücke möglich macht.

Nachteilig ist an diesen Massen allerdings, daß sie sich nicht allzu leicht entformen lassen. Das heißt, daß die Entformbarkeit des Abdrucks bei der Abdrucknahme sowie die Entformbarkeit des Gipsmodells nach dem Ausgießen des Abdrucks nicht zufriedenstellend sind.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, Dentalmassen auf der Basis von Polyetherderivaten bereitzustellen, die die geschilderten Nachteile nicht aufweisen, sondern leicht entformbar sind.

Gelöst wird die Aufgabe durch Dentalmassen auf der Basis von Polyetherderivaten, die dadurch gekennzeichnet sind, daß ihr Gehalt an cyclischen oligomeren Polyethern kleiner als 5,0, vorzugsweise kleiner als 0,9 Gew.-% ist.

Überraschenderweise wurde im Rahmen der vorliegenden Erfindung festgestellt, daß die in den Polyethermassen vorhandenen cyclischen Polyetheroligomeren dafür verantwortlich sind, daß die Massen eine schlechte Entformbarkeit des Abdrucks bei der Abdrucknahme sowie eine schlechte Entformbarkeit des Gipsmodells nach dem Ausgießen des Abdrucks aufweisen.

Die Grundlage für die in Dentalmaterialien eingesetzten Polyetherderivate stellen Polyetherpolyole dar, die nach unterschiedlichen Polymerisationsverfahren hergestellt werden können und in der Regel Molmassen im Bereich von 500 bis 10.000 g/Mol aufweisen.

Es ist bereits bekannt (G. Pruckmayr et al., ACS Symp. Ser. 172, (1981), S. 197 bis 203), daß bei der Herstellung von Polyetherglykolen durch Homopolymerisation von Tetrahydrofuran oder Ethylenoxid bzw. durch Copolymerisation von Tetrahydrofuran mit Ethylenoxid unter katalytischer Wirkung starker Säuren cyclische Oligomere neben linearen Polyetherglykolen entstehen und daß der Gehalt solcher cyclischer Oligomere in Abhängigkeit von den Reaktionsbedingungen bis zu 20 Gew.-% betragen kann (DE-A-35 14 547) und üblicherweise bei technischen Polyetherpolyolen unter 10 Gew.-% liegt.

Diese cyclischen Oligomeren besitzen in Abhängigkeit von der Comonomerzusammensetzung und den Reaktionsbedingungen unterschiedliche Ringgrößen und bzw. oder unterschiedliche Verhältnisse der eingebauten Monomereinheiten.

Im Stand der Technik sind weiterhin Verfahren beschrieben, die die Entfernung der cyclischen Oligomeren betreffen. So beschreibt die EP-A-0 153 794 die Entfernung der cyclischen Oligomeren durch Extraktion mittels Heptan.

Extraktionsverfahren zur Entfernung der cyclischen Oligomeren sind auch in den DE-A-35 14 547, DE-A-36 07 946 und DE-A-37 30 888 beschrieben.

Gemäß EP-A-0 305 853 wird eine Dreiphasen-Extraktion mit vorgeschalteter Vakuumdestillation in einem Kurzwegverdampfer vorgeschlagen.

In der DE-A-195 30 388 werden geruchsarme, höhermolekulare Polyetherpolyole beschrieben, die durch Zugabe von Wasser bei Temperaturen von 110 bis 150°C und unter vermindertem Druck gereinigt werden. Dieser Reinigungsprozeß führt zu einer Verringerung des Gehaltes an geruchsintensiven Verbindungen und macht die so gereinigten Polyether geeignet für die Herstellung von auf Polyetherpolyolen aufbauenden emissionsarmen Polymeren, Kosmetika und pharmazeutischen Produkten.

Bei Dentalmassen ist die Entfernung der cyclischen Oligomeren bislang nicht in Betracht gezogen worden, da diese Dentalmassen ausgezeichnete Eigenschaften aufweisen und somit kein Bedarf bestand, die cyclischen Oligomeren zu entfernen. Überraschenderweise wurde im Rahmen der Erfindung, wie schon oben erwähnt, festgestellt, daß die schwierige Entformbarkeit der Polyethermassen auf die Anwesenheit der cyclischen Oligomeren zurückzuführen ist. Durch ihre Entfernung werden Dentalmassen auf Polyetherbasis erhalten, die eine unverändert gute Abdruckpräzision besitzen, gleichzeitig aber auch leicht entformbar sind.

Bei vorgegebenem Einbau-Verhältnis der Monomeren kann der Gesamtgehalt der cyclischen oligomeren Polyether, die Verteilung der einzelnen Typen untereinander und damit die Molmassenverteilung der cyclischen Oligomeren durch die Reaktionstemperatur und den realisierten Konzentrationsverlauf der Monomeren über die Reaktionszeit beeinflusst werden.

Die analytische Bestimmung des Gehaltes an cyclischen oligomeren Polyethern und der Verteilung der einzelnen Oligomertypen kann gaschromatographisch mit FID-Detektor bzw. in GC-MS-Kopplung realisiert werden.

Die Entfernung der cyclischen oligomeren Polyether kann sowohl auf der Verfahrensstufe der Polyetherpolyole als auch nach deren Funktionalisierung mit Aziridino-Gruppen, Doppelbindungs-haltigen Gruppen und Epoxidgruppen erfolgen, wobei destillative und extraktive Verfahren oder die Membrantrennung anwendbar sind.

Die destillativen Trennverfahren sind mit der Anwendung von hohen Temperaturen und damit den Gefahren der thermischen Schädigung verbunden. So können die destillativ aufgereinigten Polyetherpolyole einen meist unangenehmen Geruch aufweisen.

Die destillative Reinigung der bereits funktionalisierten Polyetherpolyole ist wegen der Gefahr der vorzeitigen Polymerisation schwierig durchzuführen. Für die extraktive Entfernung der cyclischen oligomeren Polyether ist die Extraktion mit Kohlenwasserstoffen mit 4 bis 12 C-Atomen prinzipiell geeignet. Die Extraktion kann kontinuierlich oder dis-

kontinuierlich gemäß den bekannten Flüssig/Flüssig-Separationsverfahren (s. Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry, 5. Ausgabe, Volume B3: Unit Operations) durchgeführt werden. Die extraktive Entfernung der cyclischen oligomeren Polyether mittels Kohlenwasserstoffen ist sowohl auf der Stufe der Polyetherpolyole als auch im Anschluß an die Funktionalisierung möglich. Es hat sich bei der Herstellung von Polyetherderivaten für den Einsatz in Dentalmaterialien als vorteilhaft erwiesen, die Reinigungsstufe der Cyclenentfernung durch Extraktion mit den Reinigungsstufen nach der Funktionalisierung zu kombinieren. 5

Die für die Funktionalisierung eingesetzten Polyetherpolyole werden bevorzugt durch Copolymerisation von Tetrahydrofuran und Ethylenoxid im Molverhältnis 10 : 1 bis 1 : 1 und vorzugsweise 5 : 1 bis 3 : 1 in Gegenwart starker Säure, wie beispielsweise Borfluorid-Etheraten hergestellt. 10

Es ist ebenfalls möglich, für die Funktionalisierung Polyetherpolyole einzusetzen, die neben Tetrahydrofuran-Einheiten auch Ethylenoxid-Einheiten und bzw. oder Propylenoxid-Einheiten enthalten. 10

Die Polyetherpolyole besitzen mindestens 2 Hydroxylgruppen, können aber auch bis zu 20 Hydroxylgruppen pro Molekül enthalten. 15

Die Molmassen (M_n) der zur Funktionalisierung eingesetzten Polyetherpolyole liegen im Bereich von 500 bis 20.000 und bevorzugt im Bereich von 2.000 bis 10.000 g/mol. Die Funktionalisierung mit Aziridinogruppen kann beispielsweise nach dem in der DE-C-17 45 810 beschriebenen Verfahren erfolgen. 15

Eine Funktionalisierung mit Epoxidgruppen, wie beispielsweise 3,4-Epoxy-cyclohexylgruppen ist nach der Lehre der DE-A-195 34 668 möglich. Die Funktionalisierung mit (Meth-)acrylatgruppen kann beispielsweise gemäß der DE-A-44 06 858, Beispiel 1, erfolgen. Für die Funktionalisierung mit Allylgruppen, Vinylgruppen, Vinylethergruppen und Maleatgruppen sind die bekannten Verfahren der Umsetzung primärer Alkohole anwendbar. 20

Aus den funktionalisierten Polyetherderivaten können Dentalmassen gefertigt werden, die durch polymerbildende Reaktionen aushärten. Bevorzugte polymerbildende Reaktionen sind die radikalische und die kationische Polymerisation sowie die Hydrosilylierung. 20

Der Einsatz der weitgehend von cyclischen oligomeren Polyethern befreiten, funktionalisierten Polyetherderivate kann in sehr unterschiedlichen zahnmedizinisch oder zahntechnisch verwendeten Dentalmassen erfolgen. Bevorzugte Einsatzgebiete sind die einphasige und die zweiphasige zahnmedizinische Abformung und die Bißregistrierung. 25

Die Erfindung wird anhand der folgenden Beispiele weiter erläutert.

Beispiele

Die Herstellung eines Mischpolyether-Dimethacrylates mit einem niedrigen Gehalt an cyclischen Oligomeren erfolgte gemäß Herstellungsbeispiel 1. Das Herstellungsbeispiel 2 beschreibt die Herstellung eines Bis-Aziridinopolyethers mit einem niedrigen Gehalt an cyclischen oligomeren Polyethern, ausgehend von einem Bis-Aziridinopolyether, der gemäß der DE-C-17 45 810 erhalten wurde. 30

Die Bestimmung des Restgehalts der cyclischen oligomeren Polyether in den Polyetherderivaten der Herstellungsbeispiele 1 und 2 erfolgte gaschromatographisch. 35

Analysenmethode

Für die gaschromatographischen Messungen wurde ein Gaschromatograph (CP 9000) mit FID-Detektor der Firma Chrompack verwendet. Die Temperatur des Detektorblocks betrug 330°C. Als Säule wurde eine 10 m DMS-Kapillare der Firma Chrompack verwendet. Wasserstoff diente als Trägergas, der Trägergasdruck betrug 30 kPa. Die Trennungen wurden temperaturprogrammiert (Start 100°C, Ende 300°C, Anstiegsrate 20°C/min) durchgeführt. Es wurde jeweils 1 Mikroliter der Prüflösungen (2 Gew.-% in Dichlormethan) eingespritzt. Als interner Standard wurde der Kronenether 15-Krone-5 (Fa. Merck) zugesetzt. Die Peakflächen wurden mit Hilfe der Auswerte-Software Turbochrom (Fa. PE-Nelson) berechnet. 40 45

Die Polyetherderivate der Herstellungsbeispiele 1 und 2 wurden zur Herstellung der Dentalmaterialien der Beispiele 1 bis 7 verwendet. 50

Die Entnehmbarkeit des Abdrucks wurde jeweils an 8 Probanden mit unterschiedlichen Gebißsituationen von 2 Durchführenden bewertet und die subjektiven Eindrücke gemittelt. 50

Es wurde folgendes Bewertungsschema für die Entnehmbarkeit zugrunde gelegt:

- 1 = sehr gut
- 2 = gut
- 3 = genügend
- 4 = mangelhaft
- 5 = schlecht

Herstellungsbeispiel 1

Herstellung eines Mischpolyether-Dimethacrylates mit niedrigem Gehalt an cyclischen Oligomeren

Ein Mischpolyetherdiol mit einer Molmasse (M_n) von 6500, hergestellt durch kationische Copolymerisation von Ethylenoxid und Tetrahydrofuran im Molverhältnis 1 : 3 wurde durch Umsetzung mit Methacrylsäureanhydrid unter katalytischer Wirkung von Kaliumhydroxid analog der in der DE-A-44 06 858, Beispiel 1 beschriebenen Verfahrensweise zum Mischpolyether-Dimethacrylat umgesetzt. 60 65

Die Reaktionsmischung wurde unter Rühren durch Zugabe einer 2%-igen wäßrigen Lösung von Kaliumhydroxid neutral gestellt. Die zweiphasige Mischung wurde mit Heptan überschichtet und die dreiphasige Mischung bei 10°C 2 Stunden lang gerührt. Nach Entfernung der Haptanphase erfolgte eine erneute Überschichtung mit Heptan. Dieser Vorgang

wurde 3x wiederholt und anschließend wurden die Heptanphase sowie die wäßrige Phase abgetrennt.

Aus der mittleren Phase wurde nach Zugabe von 200 ppm 4-Methoxyphenol durch Vakuumdestillation bei 50°C das restliche Wasser entfernt.

Das erhaltene Mischpolyether-Dimethacrylat war farblos und hatte eine Doppelbindungs-Äquivalentmasse von 3420 g/Mol.

Der Gehalt an cyclischen Polyetheroligomeren lag, nach der beschriebenen gaschromatographischen Methode bestimmt, bei 0,09 Gew.-%.

Herstellungsbeispiel 2

Herstellung eines cyclenfreien Aziridino-Polyethers

500 Gewichtsteile eines Aziridino-Polyethers, hergestellt gemäß der Lehre der DE-C-17 45 810 mit einer zahlenmittleren Molmasse von 6100 g/Mol und einem Einbauverhältnis von Ethylenoxid- zu Tetrahydrofuran-Einheiten von 1 : 3,6, enthaltend 8,2 Gewichtsteile an cyclischen oligomeren Polyethern, der nach der Funktionalisierung mit Aziridino-
gruppen 5x mit Wasser gewaschen worden war, wurde ohne Zwischentrocknung mit 300 Gewichtsteilen Hexan überschichtet und bei 20°C geführt. Die obere Phase (Hexanphase) wurde entfernt und der Rückstand erneut mit 300 Gewichtsteilen Hexan überschichtet.

Dieser Vorgang wurde 7x wiederholt und anschließend wurden die Hexanphase sowie die wäßrige Phase abgetrennt. Nach Aufarbeitung der Hexanphase wurden 450 Gewichtsteile eines Bis-Aziridino-Polyethers mit einem Gehalt von 0,25 Gew.-% an cyclischen oligomeren Polyethern erhalten.

Herstellungsbeispiele 3 bis 5 und Herstellungs-Vergleichsbeispiel 1Herstellung der Basiskomponenten

Durch Vermischen der nachfolgend charakterisierten Zubereitungen wurden jeweils 100 Gewichtsteile der Basiskomponenten erhalten.

Bestandteile	Herstellungs- beispiel 3 Gew.-%	Herstellungs- beispiel 4 Gew.-%	Herstellungs- beispiel 5 Gew.-%	Herstellungs- vergleichs- beispiel 1 Basispaste VB 1 Gew.-%
-Aziridino-Polyether ge- mäß Herstellungsbei- spiel 2	57,1	53,8	51,3	-
-Dibenzyltoluol	12,4	13,9	16,3	11,2
-Hydrierter Rindertalg	14,6	15,8	15,1	14,5
-Kieselgur (Diatomeen- erde)	13,3	13,9	14,7	13,9
-Farbpigment	2,6	2,6	2,6	2,6
-Aziridino-Polyether, hergestellt gemäß DE-C- 1 745 810, $M_n = 6100$ g/Mol Einbauverhältnis von Ethylenoxid- zu Tetrahydrofuran-Einhei- ten von 1:3,6; enthal- tend 8,2 Gew.-% an cyclischen Oligomeren	-	-	-	57,8

Herstellungsbeispiel 6

Herstellung der Katalysatorkomponente K 1

32,9 Gewichtsteile eines Sulfoniumsalzes, das gemäß Beispiel 27 der DE-A-25 15 593 erhalten wurde, 32,0 Gewichtsteile Acetyltributylcitrat, 5,8 Gewichtsteile eines Block-Copolymer-Surfactants aus Propylenoxid und Ethylenoxid mit einer mittleren Molmasse von 6500, 19,1 Gewichtsteile pyrogene Kieselsäure, 9,5 Gewichtsteile Kieselgur und 0,7 Gewichtsteile Farbpigmente wurden zu 100 Gewichtsteilen der Katalysatorpaste K 1, die zur Aushärtung von Basiskomponenten eingesetzt wird, verknetet.

Beispiele 1 bis 3 sowie Vergleichsbeispiel 1

Herstellung von Abdrücken

Die Katalysatorkomponenten und die Basiskomponenten wurden, wie nachfolgend angegeben, im Gewichtsverhältnis von 1 : 5 auf dem Anmischblock gemischt, die Mischungen auf ein Metalltray übertragen und der gefüllte Abdrucklöffel in den Mund des Probanden eingeführt. Nach einer Mundverweildauer von 6 Minuten, gerechnet von Mischbeginn, wurden die Abdrücke entnommen.

Zusammensetzung der im Verhältnis 1 : 5 gemischten Abformmassen

	Katalysatorpaste	Basispaste
Beispiel 1	K 1 (gem. Herstellungsbeispiel 6)	B 1 (gem. Herstellungsbeispiel 3)
Beispiel 2	K 1	B 2 (gem. Herstellungsbeispiel 4)
Beispiel 3	K 1	B 3 (gem. Herstellungsbeispiel 5)
Vergleichsbeispiel 1	K 1	VB 1 (gem. Herstellungsbeispiel 1)

Die Entnehmbarkeit der Abdrücke wurde in der beschriebenen Weise bewertet und ist in nachfolgender Tabelle angegeben.

Ergebnisse der Ausprüfung der Massen gemäß den Beispielen 1 bis 3 und Vergleichsbeispiel 1

	Durchschnittswert "Entnehmbarkeit"
Beispiel 1	2,7
Beispiel 2	1,6
Beispiel 3	1,3
Vergleichsbeispiel 1	4,3

Der Vergleich der Ergebnisse der erfindungsgemäßen Beispiele mit denen des Vergleichsbeispiels 1 zeigt die Überlegenheit der erfindungsgemäßen Massen.

Herstellungsbeispiel 7

Herstellung einer Abformmasse

59,3 Gewichtsteile des Mischpolyether-Dimethacrylates gemäß Herstellungsbeispiel 1 wurden mit 0,9 Gewichtsteilen Lucirin TPO (BASF), 30 Gewichtsteilen eines Urethandimethacrylates mit einer Doppelbindungsäquivalentmasse von 245 g/Mol und 6,1 Gewichtsteilen eines Multiacrylates mit einer Molmasse von 880 g/Mol und einer Doppelbindungsäquivalentmasse von 250 g/Mol versetzt und die Mischung durch Zusatz von 3,7 Gewichtsteilen hochdispersiver Kieselsäure (HDK N20, Fa. Wacker) thixotropiert.

Beispiel 4

Die in Herstellungsbeispiel 7 erhaltene Abformmasse wurde auf ein Kunststofftray, das eine hohe Transparenz besitzt, aufgetragen und der gefüllte Abdrucklöffel in den Mund des Probanden eingeführt.

Die Belichtung der Abformmasse erfolgte durch den Kunststoff des Abdrucklöffels mittels einer Lampe, die sichtbares Licht im Wellenlängenbereich von 400 bis 500 nm ausstrahlt.

Der Abdruck war nach 2 1/2 Minuten entnehmbar.

Die Prozedur wurde an 8 Probanden durchgeführt, die übereinstimmend die Abdrucknahme als nur wenig belastend beschrieben. Demgegenüber wird eine Abdrucknahme mit der Abformmasse des Vergleichsbeispiels 1 als unangenehm beschrieben.

Patentansprüche

1. Dentalmasse auf der Basis von Polyetherderivaten, **dadurch gekennzeichnet**, daß der Gehalt der cyclischen oligomeren Polyether in den Polyetherderivaten kleiner als 5,0 Gew.-% ist.
2. Dentalmasse nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet**, daß der Gehalt an cyclischen oligomeren Polyethern in den Polyetherderivaten kleiner als 0,9 Gew.-% ist.
3. Dentalmasse nach den Ansprüchen 1 oder 2, **dadurch gekennzeichnet**, daß der Gehalt der cyclischen oligomeren Polyether mit Molmassen unter 500 g/Mol in den Polyetherderivaten kleiner als 0,5 Gew.-% ist.
4. Dentalmasse nach den Ansprüchen 1 bis 3, **dadurch gekennzeichnet**, daß der Gehalt der cyclischen oligomeren Polyether mit Molmassen unter 350 g/Mol in den Polyetherderivaten kleiner als 0,2 Gew.-% ist.
5. Dentalmasse nach den Ansprüchen 1 bis 4, **dadurch gekennzeichnet**, daß sie aus einem Polyetherpolyol hergestellt worden ist, das seinerseits durch Copolymerisation von Tetrahydrofuran mit Ethylenoxid in Gegenwart starker Säuren erzeugt wurde.
6. Dentalmasse nach den Ansprüchen 1 bis 4, **dadurch gekennzeichnet**, daß sie aus einem Polyetherpolyol hergestellt worden ist, das neben Tetrahydrofuran-Einheiten Ethylenoxid-Einheiten und/oder Propylenoxid-Einheiten enthält.
7. Dentalmasse nach den Ansprüchen 1 bis 6, **dadurch gekennzeichnet**, daß die Polyetherderivate mit Aziridino-
gruppen funktionalisiert sind.
8. Dentalmasse nach den Ansprüchen 1 bis 6, **dadurch gekennzeichnet**, daß die Polyetherderivate mit Doppel-
bindungshaltigen Gruppen, wie Acrylgruppen, Methacrylgruppen, Allylgruppen, Vinylgruppen, Vinylethergruppen
und Maleatgruppen funktionalisiert sind.
9. Dentalmasse nach den Ansprüchen 1 bis 5, **dadurch gekennzeichnet**, daß die Polyetherderivate mit Epoxidgrup-
pen funktionalisiert sind.
10. Herstellung von Polyetherderivaten für die Verwendung in Dentalmassen nach den Ansprüchen 1 bis 9, **da-
durch gekennzeichnet**, daß die cyclischen oligomeren Polyether aus den Polyetherpolyolen vor der Funktionalisie-
rung mit Aziridinogruppen und/oder Doppelbindungs-haltigen Gruppen und/oder Epoxidgruppen mittels Mem-
bran-trennung entfernt werden.
11. Herstellung von Polyetherderivaten für die Verwendung in Dentalmassen nach den Ansprüchen 1 bis 9, **da-
durch gekennzeichnet**, daß die cyclischen oligomeren Polyether nach der Funktionalisierung der Polyetherpolyole
mit Aziridino-Gruppen und/oder Doppelbindungs-haltigen Gruppen und/oder Epoxidgruppen auf extraktivem
Wege entfernt werden.
12. Herstellung von Polyetherderivaten nach den Ansprüchen 10 oder 11, **dadurch gekennzeichnet**, daß die Entfer-
nung der cyclischen oligomeren Polyether durch eine Extraktion mit C₄- bis C₁₂-Kohlenwasserstoffen erfolgt.
13. Verwendung der Dentalmasse nach den Ansprüchen 1 bis 9 zur Abformung im zahnmedizinischen oder zahn-
technischen Bereich.

- Leerseite -

Family list**10** family members for:**DE19740234**

Derived from 8 applications.

[Back to DE19740234](#)

- 1 Dental compositions on polyether basis**
Publication info: AU740018 B2 - 2001-10-25
- 2 Dental compositions on polyether basis**
Publication info: AU8318198 A - 1999-03-25
- 3 DENTAL COMPOSITIONS ON POLYETHER BASIS**
Publication info: CA2247225 A1 - 1999-03-12
- 4 Polyether base dental material**
Publication info: CN1134248C C - 2004-01-14
CN1220138 A - 1999-06-23
- 5 Dental impression composition on functionalized polyethers**
Publication info: DE19740234 A1 - 1999-03-18
- 6 Polyether based dental compositions**
Publication info: EP0901785 A2 - 1999-03-17
EP0901785 A3 - 2002-01-02
- 7 COMPOSITION FOR DENTAL USE BY USING POLYETHER AS BASE**
Publication info: JP11139921 A - 1999-05-25
- 8 Dental impression composition on functionalized polyethers**
Publication info: US6383279 B1 - 2002-05-07

Data supplied from the **esp@cenet** database - Worldwide